

Fiche Composant

Enduit de base super léger (plafonnage en 2 couches)
KNAUF MP 2



Matériau, domaine d'application, propriétés particulières

Matériau

Indications générales

Knauf MP 2 est un enduit à base de plâtre allégé pour une application en 2 couches (couche de base + couche de finition).

L'enduit de base

Knauf MP 2 : plâtre à projeter ou à appliquer manuellement.

L'enduit de finition

Knauf Finish 2 (voir FT P 145)

Knauf Fix & Finish (voir FT P 144)

Composition

Les enduits se présentent sous forme de poudre, blanche, composée de plâtre ($\text{CaSO}_4, \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), de chaux hydratée, de retardateurs de prise, de vermiculite expansée et de réticulateurs de caoutchouc. Knauf MP 2 correspond au groupe B 4 selon l'EN 13279-1. Conforme à l'ATG 01/1617e.

Conditionnement/Livraison

En sac de 20 kg.

Stockage

Au sec et sur palettes. Protégé contre l'humidité, la qualité du produit est garantie 4 mois.

Domaine d'application

Système d'enduisage en deux couches destiné à être appliqué sur des supports rigides de même nature et de même plâtré que ceux sur lesquels on utilise couramment les enduits traditionnels. La combinaison comprendra deux matériaux : un constituant l'enduit de base, l'autre constituant la couche de finition. L'enduit de base servira comme matériau de dressage et de mise à plomb de la maçonnerie. Son épaisseur devra être de 8 à 10 mm en moyenne. Il sera obligatoirement réticulé lors de sa prise. La couche de finition sera appliquée si l'enduit doit être recouvert ultérieurement par des façades.

Propriétés particulières

- Préparation facile, mélange effectué en site
- Rendement important
- Souple
- Durcit uniformément après environ 75 minutes
- Matériau ouvert à la diffusion de la vapeur
- Assure l'étanchéité à l'air